



立兴远东（肇庆）粉体制造有限公司
 LeaHin FarEast (Zhao Qing) Powder Manufacturers Co. Ltd.
 地址：广东省肇庆大旺高新区文德二街4号
 电话：0758-3633618 传真：0758-3633619

立兴远东粉末产品固化条件对应表

产品系列	固化条件	备注
PR12	200℃×10min (工件温度)	户外耐候体系
PR11	200℃×10min (工件温度)	经济型体系 (低要求涂层使用)
PR10	200℃×15min (工件温度)	户外丙烯酸系列
PR16	200℃×10min (工件温度)	户外哑光体系
PR18	200℃×15min (工件温度)	户外超耐候哑光体系
APR	200℃×15min (工件温度)	户外超耐候体系
FF6	200℃×10min (工件温度)	户内哑光体系
FF165	180℃×10min (工件温度)	户内半光体系
FF160	180℃×10min (工件温度)	户内高光体系
Solar1	200℃×10min (工件温度)	户外氟树脂耐候体系
Solar2	200℃×15min (工件温度)	户外氟树脂超耐候体系
Solar3	200℃×10min (工件温度)	户外氟树脂超高耐候体系 (高氟含量)
PT1	220℃×15min (工件温度)	木纹系列
PT2	220℃×15min (工件温度)	耐候木纹系列
PT3	220℃×15min (工件温度)	超耐候木纹系列
E5	200℃×10min (工件温度)	富锌底粉系列 (高防腐)
SR	200℃×15min (工件温度)	高硬度系列
PE50	180℃×15min (工件温度)	HAA 系列 (非 TGIC)
PX17	160℃×15min (工件温度)	低温固化系列
PU	200℃×15min (工件温度)	户外聚氨酯系列

立兴远东技术品质部

2021.11.26

品质部